

Strengthening-consolidation of rock, and natural or artificial stone - by impregnation with hydrated silica sol

Patent Number : **EP-530600**

International patents classification : C09K-017/00 C04B-028/24

• **Abstract :**

EP-530600 A A medium which contains a silica sol is disclosed, for the strengthening, stabilisation and consolidation of rock, loose rock, porous natural and artificial stones and soil. The medium or its components are contacted, with stirring, with the material to be strengthened, pref. under pressure.

Pref., the silica sol has a particle size of 7-50nm and a specific surface of 50-700 m²/g. Pref., the silica content (dry wt. basis) is 15-50 wt.%. The sol is an aq. sol. The medium comprises at least two components packed separately one component contg. the silica and the other contg. an electrolyte, most pref. a soln. or slurry of a Ca ion donor.

USE/ADVANTAGE - For, e.g., sealing against water penetration, restoring and underpinning buildings, sealing dams, waste dump renovation, sewage pipeline strengthening, stabilising sand dunes, etc. The use of fumed silica is avoided (reducing wear on equipment), and better sealing and penetration is obtd. than when microfine silicas are employedono (Dwg.0/0)

• **Publication data :**

Patent Family : EP-530600 A1 19930310 DW1993-10 C09K-017/00 Ger 7p * AP: 1992EP-0114201 19920820 DSR: AT CH DE ES FR GB IT LI PT SE

Priority n° : 1991CH-0002524 19910828

Covered countries : 10

Publications count : 1

Cited patents : GB-415565

• **Patentee & Inventor(s) :**

Patent assignee : (SIKA-) SIKA AG

Inventor(s) : BUERGE TA; MAI D

• **Accession codes :**

Accession N° : 1993-078192 [10]

Sec. Acc. n° CPI : C1993-034441


• **Derwent codes :**

Manual code : CPI: L02-D12

Derwent Classes : L02

• **Update codes :**

Basic update code :1993-10



(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 530 600 A1**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: **92114201.4**

(51) Int. Cl.5: **C09K 17/00, C04B 28/24**

(22) Anmeldetag: **20.08.92**

(30) Priorität: **28.08.91 CH 2524/91**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
10.03.93 Patentblatt 93/10

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT CH DE ES FR GB IT LI PT SE

(71) Anmelder: **Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & Co.**
Tüffenwies 16-22
CH-8048 Zürich(CH)

(72) Erfinder: **Bürge, Theodor A.**
Waldrütlistrasse 3
CH-8954 Geroldswil(CH)
Erfinder: **Mai, Dieter**
Hauptstrasse 9
CH-8865 Bilten(CH)

(74) Vertreter: **Blum, Rudolf Emil Ernst et al**
c/o E. Blum & Co Patentanwälte Vorderberg
11
CH-8044 Zürich (CH)

(54) **Mittel für die Verfestigung von Fels, Lockergestein, porösen natürlichen und künstlichen Steinen sowie Böden und Verfahren zur Verfestigung unter Verwendung dieses Mittels.**

(57) **Mittel für die Verfestigung und Abdichtung von Fels, Lockergestein, porösen natürlichen und künstlichen Steinen sowie Böden, das Kieselsäuresol enthält oder daraus besteht und alleine oder in Kombination mit weiteren Komponenten verpumpt bzw. unter Druck verpresst wird. Hierbei können die Komponenten mit dem Kieselsäuresol vorgemischt oder getrennt injiziert werden, wobei sie nach einer vorbestimmten Kontaktzeit oder in situ zur Reaktion gelangen und hierdurch die Verfestigung bzw. Abdichtung bewirken.**

Ziel der vorliegenden Erfindung war es, ein Mittel für die Verfestigung von Fels, Lockergestein, porösen natürlichen und künstlichen Steinen sowie Böden zu entwickeln. Dieses Mittel soll in der Lage sein in Poren oder Risse eines sehr geringen Durchmessers einzudringen und somit die Verfestigung von solchen Gesteinen erlauben, die mit bisher zu diesem Zwecke eingesetzten Verfestigungsmitteln, wie z.B. Zement-

5 teilchen oder wässrigen Dispersionen von Siliciumdioxid (Mikrokieselsäure) nicht verfestigt werden konnten, weil die entsprechenden Teilchen immer noch zu grob waren, um in die feinsten Poren oder Risse einzudringen.

Ein weiteres Ziel der vorliegenden Erfindung war es ein entsprechendes Mittel für die Verfestigung von Fels, Lockergestein, porösen natürlichen und künstlichen Steinen sowie von Böden zur Verfügung zu stellen, das bei seiner Anwendung sowohl physiologisch unschädlich ist und auch bei seiner Anwendung für

10 die Umwelt unbedenklich ist, d.h. keine Schadstoffe wie Schwermetallionen oder hohe Mengen an Alkalimetallionen an die Umwelt abgibt. Der letztgenannte Gesichtspunkt ist insbesondere dort von Bedeutung, wo entsprechende Mittel zur Verfestigung von Böden eingesetzt werden, um diese als Baugrund bei der Errichtung von Gebäuden zu stabilisieren bzw. um bei Ackerböden die Errosion durch den Einfluss von

15 Wind und Wasser zu vermindern.

Als Bodenstabilisatoren oder Bodenverfestiger wurden bisher Bindemittel, wie Zement, Bitumen, Gemische von Calciumsalzen, Wasserglas (wässrige Lösungen von Natriumsilicat), organisch katalysiertes Wasserglas und Chromlignin verwendet. Diese Materialien sind aufgrund der Abgabe von Chromionen oder der Abgabe hoher Mengen an Natriumionen bzw. ihrer stark alkalischen Reaktion keineswegs unbedenklich.

20 Zur Bodenverfestigung wurden auch schon organische Produkte, wie Acrylamid verwendet, das direkt im Boden durch Zusatz von Persulfat und Natriumthiosulfat polymerisiert wurde. Durch diese Polymerisationsinitiatoren tritt jedoch eine extrem starke Schädigung der Bodenfauna auf, und ausserdem sind die entsprechenden Produkte aufgrund ihrer hohen Kosten unvorteilhaft bzw. zur Stabilisierung von agrarisch genutzten Böden nicht verwendbar.

25 Zement und zementhaltige Mischungen wurden bisher in grossem Ausmass zur Verfestigung von Lockergestein und Fels, im Tunnelbau, zur Gebäudeunterfangung und zum Abdichten gegen eindringendes Wasser, beispielsweise zur Baugrubenabdichtung, zur Staumauerabdichtung, zur Abdichtung des Austretens von Schadstoffen aus Deponien und zur Sanierung von Abwasserkanälen eingesetzt. Ein wesentlicher Nachteil bei der Verwendung von Zement und zemententhaltenden Materialien in diesen Arbeitsgebieten

30 besteht darin, dass die Zementteilchen nicht fein genug sind und dass somit Gesteine mit besonders feinen Poren, wie z.B. kataklastische Gesteine, wie Breccien, Mylonite und Phyllonite mit Abdichtungsmitteln auf Zementbasis aufgrund der zu groben Korngrösse der Zementteilchen nicht abdichtbar sind, weil die Zementteilchen in die ganz feinen Poren nicht eindringen können. Ein weiterer Nachteil von Verfestigungs- und Abdichtungsmitteln auf Basis von Zement besteht darin, dass dieser durch in der Umgebung

35 anwesende Stoffe verändert werden kann, beispielsweise Magnesiumionen, und somit nach einiger Zeit seine verfestigende Wirkung bzw. abdichtende Wirkung zumindestens teilweise verlieren kann.

Es ist auch bereits bekannt, amorphes Siliciumdioxid als wässrige Dispersion bei der Verfestigung von Fels, Lockergestein, porösen natürlichen und künstlichen Steinen sowie Böden zu verwenden, insbesondere um die Standfestigkeit zu erhöhen und das Aus- oder Eindringen von wässrigen Lösungen zu verhindern.

40 Das amorphe Siliciumdioxid wird dabei im allgemeinen als Mikrokieselsäure oder Silica fume eingesetzt, welches ein Nebenprodukt der Herstellung von Silicium und Siliciumlegierungen ist. Es handelt sich dabei um eine Flugasche, die aus an Elektrofiltern abgeschiedenen Teilchen aus rasch gekühlten Rauchgasen besteht. Diese Flugasche unterscheidet sich sowohl in der chemischen Zusammensetzung wie auch in der Teilchengrösse von den bekannten Flugaschen aus thermischen Kraftwerken. So beträgt der Gehalt an

45 SiO_2 in der Regel mehr als 80 %, der verbrennbare Anteil liegt unter 1 %. Das Material besteht aus amorphem Kieselglas, und unter dem Elektronenmikroskop ist die absolut kugelige Form der Partikel sichtbar. Der Durchmesser der Teilchen liegt unter 0,2 μm . Die spezifische Oberfläche, durch Adsorption nach Brunauer, Emmet und Teller bestimmt, liegt im allgemeinen zwischen 15 und 20 m^2/g , in speziellen Fällen kann sie jedoch bis zu 400 m^2/g betragen.

50 Dennoch sind auch bei dieser Mikrokieselsäure die Teilchen noch zu grob um in feinste Poren, beispielsweise solche von kataklastischen Gesteinen einzudringen und dementsprechend sind diese auch mit Dispersionen von Mikrokieselsäure nicht abdichtbar. Ausserdem sind entsprechende Slurries von Mikrokieselsäure und Silica fume aufgrund der Absetzung der dispergierten amorphen Siliciumdioxidteilchen schlecht lagerfähig und auch die Injektion solcher Mittel in Fels, das Lockergestein oder den Boden ist

55 aufgrund der Teilchengrösse der Mikrokieselsäure schwierig. Ausserdem erfolgt bei der Verwendung von Silica fume Slurry eine ausserordentlich starke Abrasion der Geräte, wie beispielsweise Pumpen, Dosiereinrichtungen, Spritzdüsen, Injektionslanzen.

Ueberraschenderweise hat es sich jetzt gezeigt, dass diese Nachteile bisher bekannter Mittel für die Verfestigung von Fels, Lockergestein, porösen natürlichen und künstlichen Steinen sowie Böden dadurch vermieden werden können, dass man zu diesem Zwecke ein Mittel verwendet, welches ein Kieselsäuresol enthält oder daraus besteht.

Ein Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist daher ein Mittel für die Verfestigung von Fels, Lockergestein, porösen natürlichen und künstlichen Steinen sowie Böden, das dadurch gekennzeichnet ist, dass es ein Kieselsäuresol enthält oder daraus besteht.

Kieselsäuresole sind bereits bekannt, sie stellen wässrige, kolloidale Lösungen von amorphem Siliciumdioxid (SiO_2) dar, in welchen das Siliciumdioxid in Form von untereinander unvernnetzten, kugelförmigen Einzelpartikeln vorliegt, die an der Oberfläche Hydroxylgruppen tragen.

Bezüglich der physikalischen und chemischen Eigenschaften der Kieselsäuresole und der Verfahren zu deren Herstellung sei auf Ullmanns Encyklopädie der Technischen Chemie, 4. Auflage, Band 21, Jahrgang 1982, Seiten 456-458, verwiesen.

In den Kieselsolen haben die hydratisierten kolloidalen SiO_2 Partikel im allgemeinen Partikelgrößen im Bereich von 7-50, meistens 7-40 nm. Diese Partikel sind also um Größenordnungen kleiner als beispielsweise die Partikel von Mikrookieselsäure, die, wie bereits erwähnt, Teilchendurchmesser bis zu 0,2 μm aufweisen und somit haben die Kieselsäuresole die Fähigkeit, in extrem kleine Ritzen, Poren oder Spalten einzudringen. Sie sind damit zur Verfestigung solcher Gesteinsarten verwendbar, die mit entsprechenden Mitteln auf Basis von Mikrookieselsäure oder Zement nicht verfestigbar sind, wie z.B. kataklastischen Gesteinen, wie Breccien, Mylonite und Phyllonite.

Im Gegensatz zu wässrigen Dispersionen von Mikrookieselsäure zeigen Kieselsäuresole aufgrund der Tatsache, dass sie kolloidale Lösungen und nicht Dispersionen sind, auch keine Neigung zur Absetzung von Partikeln bei der Lagerung. Wie bereits in Ullmanns Encyklopädie der Technischen Chemie, 4. Auflage, Band 21, Seiten 256 erwähnt wird, sind Kieselsole, die bis zu 50 Gew.-% SiO_2 enthalten, jahrelang haltbar.

Die hydratisierten SiO_2 Partikel der erfindungsgemässen Mittel haben im allgemeinen spezifischen Oberflächen von etwa 40-700 m^2/g , vorzugsweise spezifische Oberflächen von 50-500 m^2/g bei erfolgter Bestimmung der spezifischen Oberfläche nach der BET-Methode (Adsorption nach Brunauer, Emmet und Teller).

Bei der Verwendung der erfindungsgemässen Mittel für die Verfestigung von Fels, Lockergestein, porösen natürlichen und künstlichen Steinen sowie Böden, werden diese in die zu verfestigenden Untergründe injiziert und darauf erfolgt dann eine Umwandlung des Kieselsäuresols in Kieselsäuregel und zwar entweder aufgrund chemischer Bestandteile, die bereits in dem Untergrund vorhanden sind oder auch die Anwesenheit einer zweiten Komponente, die entweder vor dem Kieselsole oder nach dem Kieselsole oder gleichzeitig mit dem Kieselsole ebenfalls in den Untergrund injiziert wurde.

Es ist bekannt, dass Kieselsäuresole relativ instabile Systeme sind und dass sie durch die Zugabe von Elektrolyten oder durch die Veränderung des pH-Wertes in ein Gel umgewandelt werden können. Es kann daher angenommen werden, dass die unerwarteten Vorteile bei der Zugabe des erfindungsgemässen Mittels beim Verfahren zur Verfestigung von Fels, Lockergesteinen, porösen natürlichen und künstlichen Steinen sowie Böden auf diese Gelbildung zurückzuführen sind.

Verschiedene Elektrolyte, die bei Kontakt mit dem Kieselsole dieses in ein Kieselgel umwandelt, sind häufig in den zu verfestigenden Felsen, Lockergesteinen und Böden bereits vorhanden, wie z.B. entsprechende Verbindungen des Aluminiums, Eisens, Calciums oder Magnesiums. Bei Anwesenheit solcher, die Ueberführung des Kieselsoles in ein Kieselgel fördernden Bestandteiles in dem zu verfestigenden Untergrund, erfolgt bereits kurze Zeit nach der Injektion der erfindungsgemässen Mittel eine entsprechende Gelbildung.

Sind jedoch in dem zu verfestigenden Untergrund keine Komponenten enthalten, welche die rasche Ueberführung des Kieselsoles in das Kieselgel fördern und/oder wird eine besonders rasche Gelbildung bzw. die schnelle Ausbildung eines relativ festen Gels gewünscht, dann ist es vorteilhaft, bei dem Verfestigungsverfahren eine zweite Komponente anzuwenden, welche die Ueberführung des Kieselsoles in das Kieselgel hervorruft oder beschleunigt. Diese zweite Komponente wird entweder unmittelbar vor der Verpressung des Kieselsoles mit diesem vermischt oder sie kann getrennt von dem Kieselsole vor diesem, nach diesem oder gleichzeitig mit diesem in den Untergrund verpresst werden.

Gemäss einer bevorzugten Ausführungsart stellt das erfindungsgemässe Mittel ein zweikomponentig verpacktes Mittel dar, wobei die eine Komponente das Kieselsäuresol enthält oder daraus besteht, die zweite, getrennt von dem Kieselsäuresol verpackte Komponente diejenige ist, welche die Ueberführung des Kieselsoles in das Kieselgel beschleunigt.

Die entsprechende zweite Komponente enthält einen Elektrolyten, und sie ist vorzugsweise eine entsprechende Elektrolytlösung und/oder eine Aufschlämmung eines Elektrolyten in einem Lösungsmittel.

Gemäss einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung enthält die zweite Komponente mindestens einen Bestandteil, der aus der Gruppe ausgewählt ist, welche die folgenden Bestandteile umfasst: Wasserlösliche Salze von Aluminium, Eisen, Calcium oder Magnesium, beispielsweise Alkalialuminatlösungen, sowie Calciumionen-Donatoren, beispielsweise Aufschlämmungen von Zement, Calciumoxid, Calciumhydroxid sowie gebranntem Oelschiefer.

Ein typisches Beispiel für eine entsprechende zweite Komponente, welche die Ueberführung des Kieselcols in das Kieselgel fördert, ist eine Alkalialuminatlösung, vorzugsweise eine Kaliumaluminatlösung. Die entsprechenden Aluminatlösungen sind vorzugsweise wässrige Aluminatlösungen mit Feststoffanteilen im Bereich von 20-50 Gew.-%, insbesondere 30-45 Gew.-%, beispielsweise etwa 40 Gew.-%.

Bevorzugte Beispiele für eine derartige zweite Komponente, auf Basis von Calciumionen-Donatoren, sind entsprechende aufgeschlämmte calciumhaltige Verbindungen, die in Form von Slurries zur Injektion in den Boden geeignet sind. Typische Beispiele für derartige Calciumionen-Donatoren in Slurry-Form sind wässrige Aufschlämmungen von gelöschtem Kalk und Portlandzement.

Eine besonders rasche Ueberführung des Kieselsäuresols in das Kieselsäuregel in dem zu verfestigenden Untergrund ist dann erreichbar, wenn als weitere Komponente sowohl eine Elektrolytlösung, wie z.B. eine Kaliumaluminatlösung, als auch eine Aufschlämmung eines Calciumionen-Donators, beispielsweise von gelöschtem Kalk oder Portlandzement in den zu verfestigenden Untergrund injiziert wird. Gegebenenfalls kann die Elektrolytlösung mit der Aufschlämmung des Calciumionen-Donators unmittelbar vor dem Verpressen vermischt werden.

Durch die kombinierte Verwendung einer Elektrolytlösung mit einer Calciumionen-Donator als zweite Komponente werden in dem zu verfestigenden Untergrund rasch hohe Druckfestigkeiten ausgebildet.

Die in den erfindungsgemässen Mitteln eingesetzten Kieselsäuresole weisen im allgemeinen einen Gehalt an Siliciumdioxid, berechnet als Trockengewicht und bezogen auf das Sol von 5-60 Gew.-%, insbesondere 15-50 Gew.-% auf. Speziell bevorzugt besitzen die entsprechenden Kieselsäuresole, einen Gehalt an SiO_2 von 35-45 Gew.-%, beispielsweise etwa 40 Gew.-%.

Die Kieselsole sind vorzugsweise wässrige Sole. Gegebenenfalls können jedoch der Kieselsole in wasserlöslichen organischen Lösungsmitteln, wie niederen Alkoholen oder Aceton, oder in Wasser und wasserlöslichen organischen Lösungsmitteln verwendet werden.

Wenn bei der Verfestigung des Untergrundes als zweite Komponente eine Elektrolytlösung verpresst wird, beispielsweise eine Alkalialuminatlösung, dann ist es im allgemeinen vorteilhaft, wenn gewichtsmässig und jeweils berechnet auf dem Feststoff des Kieselsäuresols bzw. der Elektrolytlösung pro Gew.-Teil SiO_2 0,5 Gew.-Teile bis 2 Gew.-Teile an dem Elektrolyten, insbesondere pro Gew.-Teil SiO_2 etwa 1 Gew.-Teil an dem Elektrolyten verpresst wird.

Bei Verwendung eines Calciumionen-Donators zusätzlich zu dem Elektrolyten oder anstelle des Elektrolyten wird dieser im allgemeinen bezogen auf das Trockengewicht des mit dem Kieselcol verpressten SiO_2 in einer Menge von 0,1 - 1,5 Gew.-Teile Calciumverbindung pro Gew.-Teil SiO_2 , insbesondere 0,2 - 1 Gew.-Teilen Calciumverbindung pro Gew.-Teil SiO_2 und speziell bevorzugt 0,3 bis 0,6 Gew.-Teilen Calciumverbindung pro Gew.-Teil SiO_2 eingesetzt.

Die erfindungsgemässen Mittel bzw. das erfindungsgemässe Verfahren zur Verfestigung von Fels, Lockergestein, porösen natürlichen und künstlichen Steinen sowie Böden ist in so vielen Einsatzgebieten anwendbar, dass hier nur einige Beispiele erwähnt seien.

Anwendung in Grund-, Berg- und Tunnelbau:

- Verfestigung von Lockergestein
- Abdichten gegen eindringendes Wasser
- Baugrubenabdichtungen
- Rissverpressungen
- Gebäudeunterfangungen.

Anwendung im Erdbau:

- Dammbabdichtung
- Injektionspfähle
- Stauwandabdichtungen.

Umweltsanierung und Erosionsverhinderung:

- Sanierung von Deponien
- Verfestigung von Altlasten
- Sanierung von Abwasser-Kanälen
- Verfestigung von Küstenlinien
- Verhinderung der Erosion von Agrarböden
- Stabilisierung von Sanddünen.

Die Erfindung wird anhand von Beispielen näher erläutert:

Beispiel 1

In ein Mylonite-Gestein aus der Grand Dixence wurde ein 40 Gew.-%iges wässriges Kieselsäuresol bis zur Sättigung injiziert. Die Druckfestigkeit des entsprechenden Gesteins wurde vor der Injektion und 24 Stunden nach der Injektion bestimmt. Die verwendeten Gesteinsproben besaßen eine Porosität von 10 % Porenvolumen, bezogen auf das Gesteinsvolumen bzw. 40 % Porenvolumen, bezogen auf das Gesteinsvolumen.

Die mit dem erfindungsgemässen Mittel erzielten Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle I zusammengestellt:

Tabelle I

	Druckfestigkeit	
	vor Injektion	nach Injektion
Gesteinsprobe 1 Porosität 10 %	10 MPa	30 MPa
Gesteinsprobe 2 Porosität 40 %	2 MPa	5 MPa

Die in diesem Beispiel erzielte starke Erhöhung der Druckfestigkeit ist deshalb sehr überraschend, weil das hier getestete Mylonite-Gestein zu den kataklastischen Gesteinen gehört, die mit Zement oder wässrigen Dispersionen von Mikrokieselsäure nicht verfestigt werden können, da die Poren dieses Gesteins zu klein sind, um ein Eindringen des grössten Teils der Zementkörner bzw. der Mikrokieselsäure zu ermöglichen.

Beispiel 2

Anhand dieses Beispiels wird die Verfestigung einer Sandschüttung durch Injektion eines erfindungsgemässen zweikomponentigen Mittels erläutert, in welchem die erste Komponente ein wässriges Kieselsäuresol und die zweite Komponente eine Elektrolytlösung ist.

Die beiden Komponenten wurden mit einer Injektionslanze unter Verwendung von Dosierpumpen verpresst. Die erste Komponente und die zweite Komponente wurde mit zwei getrennten Dosierpumpen in die Spitze der Injektionslanze eingepresst, wo die Vermischung der beiden Komponenten beim Injizieren erfolgte.

Die erste Komponente war ein Kieselsäuresol mit 40 Gew.-% Feststoffanteil und die zweite Komponente eine Kaliumaluminatlösung, ebenfalls mit 40 Gew.-% Feststoffanteil.

In der Injektionslanze wurden 100 Gew.-Teile des Kieselsäuresols mit 100 Gew.-Teilen der Kaliumaluminatlösung vermischt und in eine unverfestigte lockere Sandschüttung injiziert. Das Sandvolumen, in welches die je 100 Gew.-Teile des Kieselsäuresols bzw. der Kaliumaluminatlösung injiziert wurden, betrug 10 Liter.

20-25 Minuten nach der Injektion begann die Gelierung und nach 40-45 Minuten war ein harter Gelzustand erreicht.

Beispiel 3

Anhand dieses Beispiels wird die kombinierte Verwendung des Kieselsäuresols mit Calciumionen-Donatoren näher erläutert.

Es wurden hochreaktive Calciumionen-Donatoren, nämlich Aufschlämungen von Zementen bzw. gelöschten Kalk (Ca(OH)_2) bzw. gebranntem Gelschiefer in Wasser, als Donatoren verwendet.

Calciumionen-Donatoren und das Kieselsäuresol wurden mit Hilfe von zwei getrennten Dosierpumpen zugefügt und die beiden Komponenten gelangen erst kurz vor dem Lanzenende über einen statischen Mischer oder direkt in den zu verfestigenden Untergrund und reagieren dort zu einem festen Endprodukt.

100 Gew.-Teile 40 %iges Kieselsäuresol und 100 Gew.-Teile Kaliumaluminatlösung mit 40 % Feststoff-Anteil wurden mit 20 Gew.-Teilen eines Calciumionen-Donators versetzt und mit 400 Gew.-Teilen eines Sandes bzw. eines Kalkbrechsandes vermischt, wobei erste Verfestigungen innerhalb von 10 bis 25 Minuten eintraten.

Folgende Druckfestigkeiten konnten damit bereits nach 24 Stunden resp. 7 Tagen erzielt werden:

Tabelle II

Calcium-Donator	Druckfestigkeiten 7 Tagen		nach 24 h und	
	Sand 0-1 mm		Kalkbrechsand 0,5-3mm	
	24 Std.	7 Tage	24 Std.	7 Tage
kein	1,9 MPa	2,8 MPa	2,0 MPa	2,2 MPa
gelöschter Kalk Ca(OH)	3,3 MPa	10,4 MPa	3,9 MPa	4,2 MPa
Portlandzement	4,6 MPa	9,1 MPa	5,0 MPa	6,2 MPa
Gemisch aus gleichen Teilen eines gebrannten Oel schiefers und Portlandzement	3,8 MPa	5,2 MPa	4,6 MPa	5,4 MPa

Patentansprüche

1. Mittel für die Verfestigung von Fels, Lockergestein, porösen natürlichen und künstlichen Steinen sowie Böden, dadurch gekennzeichnet, dass es ein Kieselsäuresol enthält oder daraus besteht.
2. Mittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Kieselsäuresol eine Partikelgrösse im Bereich von 7 bis 50 nm und eine spezifische Oberfläche von 50 bis 700 m²/g, insbesondere 50 bis 500 m²/g, aufweist.
3. Mittel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass es einen Gehalt von Siliciumdioxid, bezogen auf das Trockengewicht, von 5 bis 60 Gew.-%, insbesondere 15 bis 50 Gew.-%, aufweist.
4. Mittel nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Kieselsäuresol ein wässriges Kieselsäuresol ist.
5. Mittel nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass es ein getrennt abgepacktes, mindestens zweikomponentiges Mittel ist, wobei die eine Komponente das Kieselsäuresol darstellt und die zweite Komponente einen Elektrolyten enthält, vorzugsweise eine Elektrolytlösung oder eine Aufschlämmung eines Calciumionen-Donators.
6. Mittel nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass es drei getrennt voneinander abgepackte Komponenten umfasst, nämlich Kieselsäuresol, Elektrolytlösung und die Aufschlämmung des Calciumionen-Donators, wobei die Elektrolytlösung vorzugsweise in Wasser gelöste Salze von Aluminium, Eisen, Calcium oder Magnesium enthält, speziell bevorzugt eine Alkalialuminatlösung, beispielsweise eine Kaliumaluminatlösung und der Calciumionen-Donator eine wässrige Aufschlämmung ist, bzw. vor seiner Verwendung mit Wasser aufgeschlämmt wird, und wobei der Calciumionen-Donator vorzugsweise Zement, Calciumoxid, Calciumhydroxid oder gebrannter Oelschiefer ist.
7. Verfahren zur Verfestigung von Fels, Lockergestein, porösen natürlichen und künstlichen Steinen sowie Böden unter Verwendung des Mittels gemäss einem der Ansprüche 1-6, dadurch gekennzeichnet, dass man das Mittel bzw. die Komponenten des Mittels mit dem zu verfestigenden Material in Berührung bringt, vorzugsweise unter Druck einpresst.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass man ein zweikomponentiges Mittel verwendet, wobei die Komponenten unmittelbar vor, während oder nach dem Verpressen miteinander vermischt werden oder die Komponenten nacheinander in das zu verfestigende Material eingepresst werden, wobei das Einpressen vorzugsweise mit Hilfe von Dosierpumpen und unter Druck erfolgt.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 92 11 4201
Seite 1

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
X	EP-A-0 336 825 (SOLETANCHE) * Spalte 3, Zeile 37 - Spalte 4, Zeile 61 *	1,2,3,4, 7,8	C09K17/00 C04B28/24
X	DE-A-1 542 907 (HENKEL) * Seite 3, Zeile 10 - Zeile 16; Ansprüche 1-5 *	1,3,4	
X	FR-A-2 027 614 (THE BORDEN CHEMICAL COMPANY) * Seite 1, Zeile 1 - Zeile 5 * * Seite 3, Zeile 31 - Seite 4, Zeile 34 *	1,3,4 5,6	
X	US-A-3 626 699 (W.A.LEES) * Spalte 2, Zeile 41 - Spalte 3, Zeile 14 *	1,3,4 5,6	
X	FR-A-2 391 321 (KYOKADO ENGINEERING) * Seite 1, Zeile 1 - Zeile 11 * * Seite 21, Zeile 34 - Seite 22, Zeile 10 * * Seite 22, Zeile 15 - Zeile 24 * * Seite 23, Zeile 21 - Seite 24, Zeile 40; Ansprüche 1-16 *	1,4,5,7, 8 6	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5) C09K
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 10, no. 128 (C-345)13. Mai 1986 & JP-A-60 252 685 (KOUEN SHOJI) 13. Dezember 1985 * das ganze Dokument *	1,4,5,7, 8 6	
X	Week 1891, Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 91-128575 & JP-A-3 066 794 (KYOKADO ENGINEERING) 22. März 1991 * das ganze Dokument *	1,4 6,7	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 01 DEZEMBER 1992	
		Prüfer BOULON A.F.J.	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			
T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument ----- & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 92 11 4201
Seite 2

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
X Y	GB-A-415 565 (G.RODIO) * Seite 2, Zeile 17 - Zeile 82; Ansprüche 1-5 *	1,4 5,6,7	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 01 DEZEMBER 1992	Prüfer BOULON A.F.J.

KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE

X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet
Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie
A : technologischer Hintergrund
O : mündliche Offenbarung
P : Zwischenliteratur

T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze
E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
D : in der Anmeldung angeführtes Dokument
L : aus andern Gründen angeführtes Dokument

Δ : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument

THIS PAGE BLANK (USPTO)